

File 351:Derwent WPI 1963-2003/UD,UM &UP=200336
(c) 2003 Thomson Derwent

3/5/4
DIALOG(R)File 351:Derwent WPI
(c) 2003 Thomson Derwent. All rts. reserv.

004137648
WPI Acc No: 1984-283188/198446
XRAM Acc No: C84-120152

Alcohol acrylate or methacrylate prodn. - by esterification followed by
reaction of residual (meth)acrylic acid with epoxide cpd
Patent Assignee: BASF AG (BADI)
Inventor: BUTHE I; JACOBI M; KRAUSE H J; LENZ W; SCHORNICK G; STRAHLE W
Number of Countries: 009 Number of Patents: 004
Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week
DE 3316592	A	19841108	DE 3316592	A	19830506	198446 B
EP 127766	A	19841212	EP 84104854	A	19840430	198450
EP 127766	B	19860219				198608
DE 3460034	G	19860327				198614

Priority Applications (No Type Date): DE 3316592 A 19830506
Cited Patents: DE 2758019; EP 57834; US 4207155; EP 29709
Patent Details:

Patent No	Kind	Lan Pg	Main IPC	Filing Notes
DE 3316592	A	14		
EP 127766	A	G		

Designated States (Regional): BE CH DE FR GB IT LI NL SE
EP 127766 B G
Designated States (Regional): BE CH DE FR GB IT LI NL SE

Abstract (Basic): EP 127766 A

A process for the preparation of esters of acrylic or methacrylic acid with hydroxy-containing organic compounds, wherein saturated alcohols, which optionally contain ether groups and which, if they contain 2 or more free hydroxyl groups per molecule, have a molecular weight of from 62 to 399 and, if they contain only one free hydroxyl group per molecule, have a molecular weight of from 130 to 300, are esterified at elevated temperature with from 100 to 150 mole%, based on the OH groups of the alcohol, of acrylic or methacrylic acid in the presence of an acidic esterification catalyst and at least one hydrocarbon which forms an azeotropic mixture with water, and of small amounts of a polymerisation inhibitor, with the azeotropic removal of the water formed; following the esterification, the hydrocarbon is removed by distillation; and after neutralisation of the esterification catalyst, the remaining acrylic or methacrylic acid is reacted with an epoxy compound having an acid number of 5 mg KOH/g in an amount equivalent to the acid number, with the proviso that, if alcohols

containing 2 or more free hydroxyl groups per molecule have been esterified with acrylic or methacrylic acid, epoxy compounds are used which contain at least 2 epoxy groups per molecule, and that, if

alcohols containing only one free hydroxyl group per molecule have been esterified with acrylic or methacrylic acid, monoepoxy compounds are used as epoxy compounds.

(6pp)

DE 3316592 A

(Meth)acrylate esters (I) of satd. alcohols (opt. contg. ether gps.) contg. at least 2 OH gps. and having a molecular wt. of 62-399, or contg. one OH gp. and having a molecular wt. of 130-300, are prepd. by reacting the alcohol with 100-150 mole % (based on OH gps.) of (meth)acrylic acid in the presence of an acid catalyst, at least one water-azeotroping hydrocarbon and a small amt. of a polymerisation inhibitor. The reaction is effected at elevated temp. with azeotropic H₂O removal. The hydrocarbon is then distd. off, the catalyst neutralised, and the residual (meth)acrylic reacted with an epoxide cpd. (II) in an amt. equiv. to the acid no. until the acid no. is no more than 5 mg KOH/g. When the alcohol contains at least 2 OH gps., (II) must contain at least 2 epoxy gps. When the alcohol contains one OH gp., (II) must be a monoepoxide.

USE - (I) are useful as reactive diluents for radiation-curable coating compsns.

0/0

Title Terms: ALCOHOL; ACRYLATE; METHACRYLATE; PRODUCE; ESTERIFICATION;

FOLLOW; REACT; RESIDUE; METHO; ACRYLIC; ACID; EPOXIDE; COMPOUND

Index Terms/Additional Words: METHACRYLIC

Derwent Class: A41; E17; G02

International Patent Class (Additional): C07C-067/26; C07C-069/54;

C08G-059/16; C09D-003/80

File Segment: CPI

(18)



Europäisches Patentamt
 Europ an Patent Office
 Office européen des brevets

(11)

Veröffentlichungsnummer:

0 127 766**A1**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21)

Anmeldenummer: 84104854.9

(51)

Int. Cl.³: **C 07 C 69/54****C 07 C 67/08, C 07 C 67/26**

(22)

Anmeldetag: 30.04.84

(30)

Priorität: 06.05.83 DE 3316592

(43)

Veröffentlichungstag der Anmeldung:
12.12.84 Patentblatt 84/50

(84)

Benannte Vertragsstaaten:
BE CH DE FR GB IT LI NL SE

(71)

Anmelder: BASF Aktiengesellschaft
Carl-Bosch-Strasse 38
D-6700 Ludwigshafen(DE)

(72)

Erfinder: Schornick, Gunnar, Dr.
Konrad-Adenauer-Strasse 8
D-6719 Neuleiningen(DE)

(72)

Erfinder: Buethe, Ingolf, Dr.
Am Wasserturm 1
D-6737 Boehl-Iggelheim(DE)

(72)

Erfinder: Jacobi, Manfred, Dr.
Heidelberger Ring 32 b
D-6710 Frankenthal(DE)

(72)

Erfinder: Lenz, Werner, Dr.
Heinrich-Baermann-Strasse 14
D-6702 Bad Duerkheim(DE)

(72)

Erfinder: Straehle, Wolfgang, Dr.
Hirschgasse 20
D-6900 Heidelberg(DE)

(72)

Erfinder: Krause, Hans-Joachim, Dr.
Pariser Strasse 31
D-6700 Ludwigshafen(DE)

(54)

Verfahren zur Herstellung von (Meth)Acrylsäureestern und deren Verwendung.

(57)

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Estern der Acryl- oder Methacrylsäure, wobei man Monoalkanole mit Molekulargewichten zwischen 130 und 3000 oder mehrwertige Alkohole mit Molekulargewichten zwischen 62 und 399 mit 100 bis 150 Mol.%, bezogen auf die OH-Gruppe des Alkohols, Acrylsäure oder Methacrylsäure säurekatalysiert verestert, das dabei entstehende Wasser azeotrop entfernt und nach Neutralisation des Veresterungskatalysators die restliche Acryl- oder Methacrylsäure mit einer Epoxidverbindung umsetzt.

Die erfindungsgemäß hergestellten Produkte eignen sich insbesondere als Reaktivverdünner für strahlungshärtbare Überzugsmassen.

EP 0 127 766 A1

Verfahren zur Herstellung von (Meth)Acrylsäureestern und deren Verwendung

- Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von (Meth)Acrylsäureestern geringer Farbzahl durch Veresterung von (Meth)-
- 05 Acrylsäure mit ein- bzw. mehrwertigen, im allgemeinen bis 4-wertigen Alkoholen und deren Verwendung in Formulierungen, die durch UV- und Elektronenstrahlen schnell gehärtet werden können.
- (Meth)Acrylsäureester mono- und polyfunktioneller Alkohole werden vorzugs-
- 10 weise als Reaktivverdünner in strahlungshärtbaren Bindemittel-Formulierungen eingesetzt. Gefordert sind dabei farblose Produkte mit geringer Säurezahl. Die Herstellung solcher (Meth)Acrylsäureverbindungen ist in der Literatur beschrieben. Am häufigsten werden sie durch direkte Ver-
- 15 esterung von (Meth)Acrylsäure mit den entsprechenden OH-Komponenten unter Verwendung eines sauren Veresterungskatalysators in Gegenwart eines aliphatischen, cycloaliphatischen oder aromatischen Kohlenwasserstoffs als Schleppmittel hergestellt (vgl. z.B. DE-AS 20 20 419, DE-AS 26 47 890 oder US-PS 4 207 155). Die Aufarbeitung der auf diese Weise erhaltenen Reaktionsmischungen erfolgt durch Waschen der organischen Phase mit
- 20 Wasser bzw. wäßrigen Lösungen oder durch Vakuumdestillation. Werden die (Meth)Acrylsäureverbindungen in einen Umesterungsschritt unter Katalysierung mit Metallen bzw. deren Verbindungen oder mit organischen Säuren hergestellt, ist ebenfalls ein Destillationsschritt erforderlich (vgl. z.B. DE-OS 26 37 409 und DE-OS 29 39 001).
- 25 Allen beschriebenen Herstellverfahren ist die Tatsache gemeinsam, daß das Veresterungsgemisch einem Aufarbeitungsschritt unterzogen werden muß. Abgesehen vom reinen zeitlichen Aufwand für Auswaschvorgang und/oder Destillation sind diese Herstellverfahren mit Ausbeuteverlusten verbunden, die je nach Polyol-Typ zwischen 5 und 20 % betragen können.
- 30 Ziel der vorliegenden Erfindung war es, strahlungshärtbare Reaktivverdünner für strahlungshärtbare Überzugsmassen so herzustellen, daß die eingesetzten Rohstoffe praktisch ohne Ausbeuteverluste zu den entsprechenden Endprodukten umgesetzt werden, ohne daß Eigenschaften wie Farbzahl oder Reaktivität der damit hergestellten Bindemittelformulierung nachteilig beeinflußt werden.
- Die Aufgabe wurde dadurch gelöst, daß die nach der Umsetzung der (Meth)-
- 40 Acrylsäure mit der OH-Komponente im Veresterungsgemisch vorhandene Rest-(meth)acrylsäure stöchiometrisch mit einem Epoxid umgesetzt wird.

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein Verfahren zur Herstellung von Estern der Acryl- oder Methacrylsäure mit hydroxylgruppenhaltigen organischen Verbindungen, das dadurch gekennzeichnet ist, daß man gesättigte, gegebenenfalls Ethergruppen enthaltende Alkohole, die, sofern sie 2 oder mehr freie Hydroxylgruppen pro Molekül enthalten, Molekulargewichte zwischen 62 und 399 aufweisen, und sofern sie nur eine freie Hydroxylgruppe pro Molekül enthalten, ein Molekulargewicht zwischen 130 und 300 aufweisen, mit 100 bis 150 Mol.%, bezogen auf die OH-Gruppen des Alkohols, Acrylsäure oder Methacrylsäure in Gegenwart eines sauren Veresterungskatalysators und mindestens eines Kohlenwasserstoffs, der mit Wasser ein azeotropes Gemisch bildet, sowie geringer Mengen eines Polymerisationsinhibitors unter azeotroper Entfernung des entstehenden Wassers bei erhöhter Temperatur verestert, nach der Veresterung den Kohlenwasserstoff destillativ entfernt und nach Neutralisation des Veresterungskatalysators die restliche Acryl- oder Methacrylsäure mit einer der Säurezahl äquivalenten Menge einer Epoxidverbindung bis zu einer Säurezahl ≤ 5 mg KOH/g umsetzt, mit der Maßgabe, daß, sofern Alkohole mit 2 oder mehr freien Hydroxylgruppen pro Molekül mit Acrylsäure oder Methacrylsäure verestert wurden, als Epoxidverbindungen solche mit mindestens 2 Epoxidgruppen pro Molekül verwendet werden sofern jedoch Alkohole mit nur einer freien Hydroxylgruppe pro Molekül mit Acrylsäure oder Methacrylsäure verestert wurden, als Epoxidverbindungen Monoepoxidverbindungen verwendet werden.

Bevorzugt ist die Verwendung von 1,2-Epoxybutan als Monoepoxidverbindung bzw. als Epoxidverbindung mit mindestens 2 Epoxidgruppen pro Molekül die Glycidylether des Bisphenols A, des Butandiols und des Pentaerythrits.

Bevorzugt ist außerdem das erfindungsgemäße Verfahren so durchzuführen, daß das Umsetzungsprodukt der restlichen Acrylsäure oder Methacrylsäure mit der Epoxidverbindung in einer Menge von 5 bis 25 Gew.% der Gesamtmenge des Veresterungsproduktgemisches erhalten wird.

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist außerdem die Verwendung der nach dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellten Produkte als Reaktivverdünner in strahlungshärtbaren Überzugsmassen.

Zu den für das erfindungsgemäße Verfahren zu verwendenden einzelnen Komponenten ist folgendes auszuführen.

40

Als mit Acryl- bzw. Methacrylsäure zu veresternde Alkohole, die 2 oder mehr freie Hydroxylgruppen pro Molekül enthalten und Molekulargewichte zwischen 62 und 399 aufweisen, eignen sich beispielsweise Diole, wie

- Ethylenglykol, Propylenglykol, Butandiol-1,4, Pentandiol-1,5, Neopentylglykol, Hexandiol-1,6, 2-Methylpentandiol-1,5, 2-Ethylbutandiol-1,4, Dimethylolcyclohexan, 1,1'-Isopropyliden-bis-(p-phenylen-oxy)-di- β -ethanol (= (R)²Dianol 22), Triole, wie Glycerin, Trimethylolethan, Trimethylolpropan, Trimethylolbutan, Tetraole, wie Pentaerythrit sowie Oxethylierungs- und Oxpropylierungsprodukte der vorstehend genannten Alkohole und von Bisphenol A mit 1 bis 10 Mol Ethylenoxid oder Propylenoxid pro Mol OH-Gruppen.
- 05
- 10 Als mit Acryl- bzw. Methacrylsäure zu veresternde Alkohole mit nur einer freien Hydroxylgruppe pro Molekül, die Molekulargewichte zwischen 130 und 300 aufweisen, kommen Monoalkohole mit 8 bis 20 Kohlenstoffatomen in Frage, beispielsweise 2-Ethylhexanol, Laurylalkohole, Stearylalkohol, 4-tert.-Butylcyclohexanol, 3,3,5-Trimethylcyclohexanol, 2-Methyl-3-phenyl-
- 15 -propanol-1, Phenylglykol sowie Oxethylierungs- und Oxpropylierungsprodukte von 2 bis 12 Kohlenstoffatome enthaltenden Monoalkoholen mit 1 bis 5 Mol Ethylenoxid bzw. Propylenoxid.

- Die Alkohole werden mit 100 bis 150 Mol.%, vorzugsweise 110 bis
- 20 125 Mol.%, bezogen auf die OH-Gruppen des Alkohols, Acrylsäure oder Methacrylsäure in Gegenwart eines sauren Veresterungskatalysators und eines Kohlenwasserstoffs, der mit Wasser ein azeotropes Gemisch bildet, verestert.
- 25 Als saure Veresterungskatalysatoren dienen handelsübliche anorganische oder organische Säuren oder saure Ionenaustauscher, wobei Schwefelsäure und p-Toluolsulfonsäure bevorzugt sind. Sie werden im allgemeinen in Mengen von 0,1 bis 3 Gew.%, bezogen auf das zu veresternde Gemisch aus (Meth)acrylsäure und Alkohol eingesetzt.

- 30 Die Veresterung erfolgt unter azeotropen Bedingungen bei erhöhter Temperatur, im allgemeinen bei 40 bis 120°C, vorzugsweise bei 70 bis 115°C, wobei sich als Schleppmittel zur Entfernung des Reaktionswassers Kohlenwasserstoffe, wie aliphatische, cycloaliphatische oder aromatische Koh-
- 35 lenwasserstoffe oder Gemische derselben, vorzugsweise solche mit einem Siedebereich zwischen 70 und 120°C als besonders geeignet erwiesen haben.

- Geeignete aliphatische Kohlenwasserstoffe sind z.B. Hexan und seine Isomeren sowie Kohlenwasserstoffgemische mit Siedebereich zwischen 60 und
- 40 95°C.

Besonders bevorzugte Schleppmittel sind Cyclohexan und Toluol. Die Menge des zugesetzten Kohlenwasserstoffs ist unkritisch; je nach verwendeter

Apparatur kann die zugesetzte Menge zwischen der 0,1- und 2-fachen Menge des Reaktionsgemisches aus (Meth)Acrylsäure und Alkohol variieren. Besonders vorteilhaft ist ein Verhältnis Reaktionsgemisch zu Kohlenwasserstoff von 1:0,20 bis 1:0,8.

05

Die OH-Komponenten und (Meth)Acrylsäure werden in Äquivalentverhältnissen von 1:1 bis 1:1,5 eingesetzt, d.h. auf ein Grammäquivalent OH des Alkohols kommen 1 bis 1,5 Grammäquivalent (Meth)Acrylsäure, bevorzugt ist ein Äquivalentverhältnis von 1:1,1 bis 1:1,25.

10

An die mitzuverwendenden Polymerisationsinhibitoren werden im Hinblick auf Verfärbung des Reaktionsgemisches besondere Anforderungen gestellt, da bei dem erfindungsgemäßen Herstellverfahren das Veresterungsgemisch weder durch Auswaschvorgänge noch durch Vakuumdestillation aufgearbeitet

15 wird. So sind beispielsweise die sehr gut wirksamen Cu-Verbindungen (DE-OS 28 38 691), die ebenfalls gut wirksamen aromatischen Nitro- und N-Nitrosoverbindungen (DE-OS 24 49 054, DE-OS 25 02 530, DE-OS 25 02 954) nicht einsetzbar, da sie in den Acrylestern hohe Farbzahlen verursachen. Als geeignet haben sich erwiesen Inhibitoren auf Basis ein- und mehr-

20 wertiger Phenole wie beispielsweise p-Methoxyphenol, 2,6-Di-tert.-butyl-p-Kresol, Hydrochinonmonomethylether, Resorcinmonomethylether, außerdem Verbindungen vom Typ des Thiodiphenylamins (= Phenothiazin) und Zinn-II-verbindungen. Vorteilhaft sind Kombinationen aus Zinn-II- und Phenolver-

25 bindung sowie die Kombination Zinn-II-Verbindung + Phenolverbindung + Phenothiazin. Die Verbindungen auf Phenolbasis werden vorzugsweise in Mengen von 0,05 bis 1 %, die Zinn-II-Verbindung in Mengen von 0,01 bis 1 % Sn und Phenothiazin in Mengen von 0,001 bis 0,1 % eingesetzt, jeweils bezogen auf das Veresterungsgemisch aus OH-Komponente und (Meth)Acrylsäure.

30

Ein wesentlicher Vorteil des erfindungsgemäßen Veresterungsverfahrens besteht darin, daß auf Waschvorgänge zur Entfernung des Veresterungskatalysators und nicht umgesetzter (Meth)Acrylsäure verzichtet wird und daß der Destillationsschritt lediglich zur Abtrennung des Schleppmittels

35 dient. Nach beendeter Auskreisung des Reaktionswassers wird das Schleppmittel abdestilliert, der Veresterungskatalysator mit der äquivalenten Menge einer Base, z.B. eines tertiären Amins oder eines Alkali- bzw. Erdalkalihydroxids oder des entsprechenden Carbonats neutralisiert.

40 Dann wird der Reaktionsmischung eine der Säurezahl äquivalente Menge einer Epoxidverbindung zugesetzt, wobei für den Fall, daß Alkohole mit nur einer freien Hydroxylgruppe pro Molekül mit Acrylsäure oder Methacrylsäure verestert wurden, als Epoxidverbindung eine Monoepoxidverbindung,

- wie z.B. Versatricsäureglycidylester und Alkyl- bzw. Arylglycidylether, wie n-Butylglycidylether, 2-Ethylhexylglycidylether, Phenylglycidylether, o-Kresylglycidylether oder vorzugsweise 1,2-Epoxybutan, eingesetzt wird; für den Fall, daß Alkohole, die 2 oder mehr freie Hydroxylgruppen pro
- 05 Molekül enthalten, mit Acrylsäure oder Methacrylsäure verestert wurden, werden als Epoxidverbindung solche mit mindestens 2 Epoxidgruppen eingesetzt, beispielsweise di- oder trifunktionelle Epoxide, wie di- oder trifunktionelle Glycidylether oder -ester. Bevorzugt sind Polyglycidylverbindungen vom Bisphenol A-Typ oder Glycidylether mehrfunktioneller Alko-
- 10 hole, wie Butandiol, Glycerin oder Pentaerythrit. Beispiele für derartige Polyglycidylverbindungen sind Bisphenol-A-diglycidylether wie (R)Epikote 828, (Epoxidwert: ca. 0,53), Butandiol diglycidylether und Pentaerythrit triglycidylether.
- 15 Die Umsetzung mit den Epoxidverbindungen erfolgt vorzugsweise in Gegenwart von Katalysatoren, wie z.B. Thiodiglykol bei Temperaturen von 80 bis 130°C, vorzugsweise bei 95 bis 115°C.

- Bei der erfindungsgemäßen Herstellungsweise werden die Einsatzstoffe
- 20 praktisch quantitativ ohne Ausbeuteverluste zum Endprodukt umgesetzt.

- Außerdem ist durch das erfindungsgemäße Verfahren gewährleistet, daß die entstehenden Produkte sehr kleine Säurezahlen aufweisen und somit ihr Einsatz in mit UV- und Elektronenstrahlen härtbaren Bindemittelformulierungen in keiner Weise beschränkt ist. Sie können überall dort Ver-
- 25 wendung finden, wo auch bisher Acryl- und Methacrylsäureester der oben genannten Alkohole als Reaktivverdünner und/oder Vernetzer eingesetzt werden. Bevorzugt ist die Verwendung der erfindungsgemäß hergestellten Produkte als Reaktivverdünner in strahlungshärtbaren Überzugsmassen und
- 30 im Falle der von monofunktionellen Alkoholen ausgehenden Acrylester als Comonomere in Mischungen aus olefinisch ungesättigten Verbindungen.

- Die Härtung mittels UV-Strahlen erfolgt im allgemeinen in Gegenwart üblicher UV-Initiatoren, wie z.B. Benzoinethern, Benzilketalen, Acylphos-
- 35 phinoxiden, Acetophenon-Derivaten, die im allgemeinen in Mengen von 0,1 bis 10 %, vorzugsweise 0,5 bis 4 Gew.%, bezogen auf polymerisierbare Verbindungen eingesetzt werden. Geeignete Strahlungsquellen sind z.B. Mitteldruckquecksilberdampfstrahler, wie sie etwa auch in "UV Curing: Science and Technology" (Hrsg. S.P. Pappas) beschrieben werden.

40

Die Härtung kann jedoch auch mittels ionisierender Strahlung, beispielsweise mittels Elektronenstrahlen bei Beschleunigungsspannungen von 150 bis 500 kV erfolgen.

Die in den Beispielen angegebenen Teile und Prozente sind, soweit nicht ausdrücklich anders angegeben, Gewichtsteile und Gewichtsprozente.

Beispiel 1

05

OH-Komponente, Acrylsäure, Schleppmittel, Veresterungskatalysator und Inhibitoren werden in den in Tabelle 1 angegebenen Mengen zusammengegeben und aufgeheizt. Unter Auskreisung des gebildeten Reaktionswassers wird die Veresterung bei 80°C durchgeführt. Sobald die berechnete Wassermenge

10

abdestilliert ist, wird das Schleppmittel abdestilliert und die Säurezahl des Veresterungsgemisches ermittelt. Nach Neutralisation des Veresterungskatalysators wird die der Säurezahl äquivalente Epoxidmenge zugesetzt und nach Zugabe des Katalysators bei 105 bis 110°C umgesetzt, bis eine Endsäurezahl <5 erreicht ist.

15




Tabelle 1

Acrylsäure	(Teile)	842	842	842	950	1125
alkoxyliertes Trimethylol- propan (OHZ = 525)	"	1000	1000	1000	-	-
Hexandiol-1,6	"	-	-	-	708	-
Trimethylolpropan	"	-	-	-	-	558
Cyclohexan	"	921	921	921	850	850
Methylhydrochinon- monomethylether	"	5,5	5,5	3,75	3,4	3,4
Phenothiazin	"	0,1	0,1	-	0,1	0,1
SnCl ₂ ·H ₂ O	"	-	-	3,6	3,2	3,2
Schwefelsäure 96 %ig	"	6	6	6	17,5	17,5
SZ-Veresterungsgemisch [mg KOH/g]	"	39	40,4	40	29	34
Dimethylethanolamin	"	11,2	11,2	11,2	57,2 ^x	57,2 ^x
Thiodiglykol	"	2,5	2,5	2,5	15	
Epoxid	"	175 [I]	159 [II]	155 [III]	105 (III)	113 (III)
SZ-Produkt [mg KOH/G]		1,9	1,1	3,0	4,1	3,8
η 23°C [mPas]		425	275	195		
DIN 4 [s]					12	26

^x wäßrige NaOH-Lsg (25 %ig)

- I = (R)Epikote 828
II = Pentaerythrittriglycidylether
III = Butandiol diglycidylether

05 Beispiele 2 und 3

Anstelle der mehrfunktionellen Alkohole in Beispiel 1 wurden als OH-Verbindung Monoalkohole eingesetzt. Die Komponenten wurden in den nachstehend aufgeführten Mengen zusammengegeben und aufgeheizt. Nach Erreichen einer Innentemperatur von 95 bis 100°C wurden innerhalb von 7 1/2 Stunden die angegebenen Wassermengen ausgekreist. Das Lösungsmittel wurde, zunächst bei Normaldruck, dann im Vakuum bei ca. 50 mbar abgezogen. Anschließend wurden das Amin, die monofunktionelle Epoxidverbindung und der Katalysator zugesetzt. Die weitere Umsetzung wurde bei ca. 105°C bis zum Erreichen einer Säurezahl <5 mg KOH/g durchgeführt.

	Beispiel 2	Beispiel 3
20		
Phenylglykol	620	-
Decalol-2	-	910
Acrylsäure	395	511
Cyclohexan	300	490
25 Hydrochinonmonomethylether	1	0,3
2,6-Di-tert.-butyl-p-Kresol	1	1,3
Thiodiphenylamin	0,01	-
Hydrophosphorige Säure	-	0,5
Schwefelsäure	2,5	-
30 p-Toluolsulfonsäure	-	28
ausgekristallisierte Wassermenge [ml]	93	133
SZ ([mg/KOH/g])	42	17
Dimethylethanolamin	4,8	11
35 o-Kresylglycidylether	117	-
Versäureglycidylester	-	122
Thiodiglykol	1,8	1,8
SZ [mg KOH/g]	2,6	4,1
40 η 23°C [mPas]	10	45

Patentansprüche

- 05 1. Verfahren zur Herstellung v n Estern der Acryl- oder Methacrylsäure mit hydroxylgruppenhaltigen organischen Verbindungen, dadurch gekennzeichnet, daß man gesättigte, gegebenenfalls Ethergruppen enthaltende Alkohole, die, sofern sie 2 oder mehr freie Hydroxylgruppen pro Molekül enthalten, Molekulargewichte zwischen 62 und 399 aufweisen, und
10 sofern sie nur eine freie Hydroxylgruppe pro Molekül enthalten, ein Molekulargewicht zwischen 130 und 300 aufweisen, mit 100 bis
15 150 Mol.%, bezogen auf die OH-Gruppen des Alkohols, Acrylsäure oder Methacrylsäure in Gegenwart eines sauren Veresterungskatalysators und mindestens eines Kohlenwasserstoffs, der mit Wasser ein azeotropes Gemisch bildet, sowie geringer Mengen eines Polymerisationsinhibitors unter azeotroper Entfernung des entstehenden Wassers bei erhöhter
20 Temperatur verestert, nach der Veresterung den Kohlenwasserstoff destillativ entfernt und nach Neutralisation des Veresterungskatalysators die restliche Acryl- oder Methacrylsäure mit einer der Säurezahl äquivalenten Menge einer Epoxidverbindung bis zu einer Säurezahl ≤ 5 mg KOH/g umsetzt, mit der Maßgabe, daß, sofern Alkohole mit 2
25 oder mehr freien Hydroxylgruppen pro Molekül mit Acrylsäure oder Methacrylsäure verestert wurden, als Epoxidverbindungen solche mit mindestens 2 Epoxidgruppen pro Molekül verwendet werden, sofern jedoch Alkohole mit nur einer freien Hydroxylgruppe pro Molekül mit Acrylsäure oder Methacrylsäure verestert wurden, als Epoxidverbindungen
30 Monoepoxidverbindungen verwendet werden.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als Monoepoxidverbindung 1,2-Epoxybutan verwendet wird.
- 30 3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als Epoxidverbindung mit mindestens 2 Epoxidgruppen pro Molekül der Triglycidylether des Pentaerythrits verwendet wird.
- 35 4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als Polyepoxidverbindung Glycidylether des Bisphenols A eingesetzt werden.
5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als Polyepoxidverbindung der Glycidylether des Butandiol-1,4 eingesetzt wird.
- 40 6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Umsetzungsprodukt der restlichen Acrylsäure oder

Methacrylsäure mit der Epoxidverbindung in einer Menge von 5 bis 25 Gew.% der Gesamtmenge des Veresterungsproduktgemisches erhalten wird.

- 05 7. Verwendung der nach einem Verfahren gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche hergestellten Produkte als Reaktivverdünner in strahlungshärtbaren Überzugsmassen.



Europäisches
Pat ntamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

0127766

Nummer der Anmeldung

EP 84 10 4854

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl. ³)
A	EP-A-0 057 834 (BAYER) * Anspruch 1 *	1,7	C 07 C 69/54 C 07 C 67/08 C 07 C 67/26
A	EP-A-0 029 709 (ICI AMERICAS) * Anspruch 1 *	1	
A	DE-A-2 758 019 (BAYER) * Anspruch 1 *	1	
A,D	US-A-4 207 155 (P.K. MARTIN et al.) * Anspruch 1 *	1	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl. ³)
			C 07 C 67/08 C 07 C 67/26 C 07 C 69/54
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.			
Recherchegort BERLIN		Abschlußdatum der Recherche 31-07-1984	Prüfer KNAACK M
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTEN X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mchtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument			